



PIGMENTS PHOTOLUMINESCENTS

MESURES DE LUMINANCE

GAMME STANDARD (PIGMENTS INCOLORES DE JOUR)

COULEURS		Ref	Taille	Performances	Luminance			Extinction (0,3 mcd/m ²)
jour	nuît				1 minute	10 minutes	60 minutes	
-	VERT	YmO-10B	72µm-96µm	++	4310	707	128	8490min
		YmO-10C	48µm-72µm	++	4540	588	116	8011 min
		YmO-10D	36µm-48µm	+++	3590	555	105	6521 min
		YmO-10W	36µm-48µm	+++	3590	555	105	6521 min
		YmO-7	15µm-35µm	+++	1810	265	55	4966 min
		YmO-5E	5µm-15µm	++	NC	NC	NC	NC
		YmO-HE	1µm-5µm	++	NC	NC	NC	NC
		YmO-9CL	48µm-72µm	+	2380	413	85	5615 min
		YmO-9DL	36µm-48µm	+	1892	326	73	-
		YmO-6L	<36µm	-	1201	173	43	-
-	TURQUOISE	YmB-7C	48µm-72µm	+++	2400	380	90	-
		YmB-7D	36µm-48µm	+++	2050	340	75	-
		YmB-W	36µm-48µm	++	2050	340	75	-
		YmB-7E	25µm-35µm	++	1610	259	30	-
-	BLEU	YmS	25µm-35µm	-	850	210	18	-
		YmS-W	36µm-48µm	-	1400	310	28	-
-	VIOLET	YmV-7E	25µm-35µm	---	350	90	16	NC
		YmV-7W	36µm-48µm	-	488	122	22	NC
-	BLANC	YmO-1W	20µm-40µm	-	790	140	14	NC
-	JAUNE	YmOY	20µm-40µm	--	510	125	5	NC
-	ORANGE	YmRO	20µm-40µm	--	490	120	5	NC
-	ROUGE	YmR	20µm-40µm	--	420	76	3	NC

GAMME NEON (PIGMENTS COLORÉS DE JOUR)

COULEURS		Ref	Taille	Performances	Luminance			Extinction (0,3 mcd/m ²)
jour	nuît				1 minute	10 minutes	60 minutes	
VERT	VERT	NPP-VV	5µm-35µm	++	1600	240	40	4500
JAUNE	VERT	NPP-YG	5µm-35µm	++	1600	240	40	4500
ORANGE	JAUNE	NPP-OY	5µm-35µm	++	1600	240	40	NC
BLEU	TURQUOISE	NPP-BB	5µm-35µm	+	1400	215	30	NC
BLEU	VERT	NPP-BG	5µm-35µm	++	1600	1240	40	4500
ROSE	ORANGE	NPP-RO	5µm-35µm	++	1400	215	30	4500
ROSE	VIOLET	NPP-RV	5µm-35µm	-	340	85	14	NC
ROSE	ROSE	NPP-RR	5µm-35µm	+	1300	190	30	NC

Découvrez tous les pigments, les conditionnements et les prix de 15g à 25kg : Cliquez ici

Mesures après éclairage sur échantillon avec lampe Fluo 1000lux / 10min

Les données techniques ci dessus ont été obtenues par des tests en accord avec la norme DIN67510 Part I , mesures exprimées en microcandellas / m². L'extinction réfère à la durée en minutes nécessaires pour que la luminance soit réduite à 0,32mcd/m² depuis le moment de l'arrêt de l'excitation par la lumière.

Pigments phosphorescents: Fiche technique

LUMINANCE:

Les pigments brillent pendant une période variable et selon une courbe de luminance rapidement décroissante, puis stable pendant de nombreuses heures. La luminance s'exprime en microcandela/m². L'extinction totale de la luminance peut intervenir jusqu'après plusieurs jours après excitation. L'intensité de luminance dépend de la taille du pigments et de sa couleur : Les pigments verts de grosse tailles brillent le plus longtemps



ASPECT:

Le jour les poudres sont **incolorres**: Blanc verdâtre (couleurs vert et turquoises) à blanc pur (autres couleurs). Une version colorée de jour est disponible.

COMPOSITION:

Les pigments photoluminescents Arco Iris à structure cristalline sont produits à partir d'éléments dits "Terres Rares" (Aluminates et Carbonates d'Europium/Strontium désactivés). Leur luminescence est +10 fois supérieure aux pigments conventionnels à base de sulfure de zinc et de phosphore.



SECURITE:

Les produits sont **non toxiques, non nocifs et non radio-actifs**. Produit non considérés comme dangereux, ils sont totalement sans dangers utilisés à destination de produits au contact direct des clients comme les habits, les chaussures, casques, jouets, montres, interrupteurs, articles de pêches, articles de sport, (voir certificats d'analyses)

RESISTANCE:

Nos pigments phosphorescents ont une durée de vie de **10 à 20 ans**. Ils possèdent une grande stabilité physique et chimique (**température >1300°C, parfaite tenue aux UV**). Lorsqu'ils sont à découvert, e contact direct avec les métaux et l'eau peut les dégrader plus rapidement. Ils ont une très bonne facilité de stockage.

APPLICATION:

Les pigments photoluminescents sont largement utilisés dans l'industrie et rentrent dans la production de **peintures et encres**, dans **l'injection et le moulage plastiques**, la sérigraphie, les plaques, **bandes ou films** lumineux, Les tuiles céramique... De nombreux usages techniques ou artistiques sont possibles, grâce à leurs caractéristiques.

Leurs durée de vie, leur facilité de mise en œuvre et leur infaillibilité sont hautement appréciées dans les domaines de la sécurité.

TYPE DE PIGMENTS et TEINTES MAITRES

Nous proposons le plus grand choix de pigments, déclinés en plusieurs séries selon leurs couleurs et leur granulométries et leur type (version solvant ou hydro)

Les **version hydro imperméabilisées** permettent un mélange en phase aqueuse.

Nous proposons aussi une gamme colorée de jour (gamme NEON)

ainsi qu'une grande variété de **teintes maitres**:

(Différents types de plastiques, concentration ajustable, sac de 25kg)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Aspect de luminescence : Vert, turquoise, bleu, violet, rouge, orange, blanc

Durée de luminescence : jusqu'à 12 h après absorption de la lumière 10 - 30 min

Densité : 3.5+/-0.1 g/cm³ - Humidité: 0.5 %

Taille des particules disponibles:

5-15µm; 15-35µm, 35-45µm, 45-65µm, 60-100µm , 100-250µm, >500µm



NEON Pigments phosphorescents


La gamme NEON est composée de pigments phosphorescents colorés de jour particuliers par le fait qu'ils montrent un aspect coloré à la fois durant le jour et dans l'obscurité. Cette propriété est particulière, car les pigments phosphorescents naturels ont tous l'aspect (à la lumière) d'une poudre blanche à jaunâtre.

Les pigments colorés de jour, ont une intensité lumineuse inférieure d'environ 25% in comparaison avec les pigments phosphorescents naturels incolores de jour

Propriétés : Les pigments phosphorescents colorés de jour réagissent à toute excitation lumineuse, en produisant de la lumière. Cette réaction de restitution de lumière n'est pas momentanée, et perdure durant plusieurs minutes ou heures.

Plus on éclaire fort et longtemps ces pigments, plus ils vont briller longtemps. la durée de la rémanence dépend aussi de la couleur:

Les couleurs vertes durent le plus longtemps, tandis que les couleurs bleues moins longtemps



Ref Couleur Jour/Nuit
NPP-VV: Vert/Vert
NPP-YG: Jaune/Vert
NPP-OY: Orange/Orange
NPP-BB: Bleu/Turquoise
NPP-BG: Bleu/Vert
NPP-RO: Rose/Orange
NPP-RV: Rose/Violet
NPP-RR: Rose/Rose

Conditionnements disponibles:
15g , 330g, 1kg ou 25kg

Utilisation:

en mélange uniquement, dans tous les milieux transparents tels que les résines, les liants, les vernis, les plastiques

Résistance:

Le principe phosphorescent a une excellente tenue à la température (jusqu'à 800 °C) et durabilité de plusieurs dizaines d'années au minimum (si le pigment est stocké dans son emballage, ou immergé dans sa résine). La coloration "de jour" ne peut supporter plus de 200 à 250°C, ni l'exposition au Soleil

Composition: Aluminates de strontium

Pigments phosphorescents

Pigments photoluminescents extra longue durée



PRESENTATION:

Les pigments phosphorescents ont la capacité de emmagasiner/ré-emettre la lumière:

Les pigments phosphorescents se chargent par exposition à une source lumineuse (Lumière solaire, électrique, ou UV) et restituent lentement l'énergie en brillant dans l'obscurité.

Nos pigments sont de dernière génération et représentent le grade de matériaux photoluminescents le plus efficace en terme de taux de restitution.


Définition*: Le terme photoluminescent englobe de manière générale tous les types de pigments emettant de la lumière grâce à une excitation lumineuse. On parlera donc de pigments phosphorescents pour être exact.




Vert
Luminance forte
Solvant et Hydro
Toute granulométries



Turquoise
Luminance moyenne
Solvant et Hydro
Toute granulométries



Bleu
Luminance faible
Solvant et Hydro



Violet
Luminance faible
Solvant et Hydro



Blanc
Luminance faible
Solvant uniquement



Orange
Luminance faible
Solvant uniquement



Rouge
Luminance faible
Solvant uniquement



Couleurs	Luminance en mcd/m ² après			
	1MIN	10MIN	60MIN	Lum
VERT	2300	358	58	9000
TURQUOISE	1400	280	44	5400
BLEU	63,5	140	25	5000
VIOLET	41	10	2	380
BLANC	520	69	12	1000
ORANGE	480	34	2	
ROUGE	400	18	2	

Mesures :


Les données techniques ci dessus ont été obtenues par des tests en accord avec la norme DIN67510 Part 1. La luminance (Lum) réfère à la durée en minutes nécessaires pour que la Luminance soit réduite à 0,32mcd/m² depuis le moment de l'arrêt de l'excitation par la lumière.




ARCO IRIS SAS
 ZA TESAN PLAN SUD
 30126 ST LARENT DES ARBRES, France
 Tel : (+33)4.66.50.61.66 / Fax : (+33)4.84.25.02.51
 Email : info@photoluminescent.fr
 Site : <http://www.phosphorescent.fr>













Pigments photoluminescents Liste des prix

Photoluminescent pigments Price list

Pigments phosphorescents Couleurs Vert, Turquoise, Bleu, Violet Toutes granulométrie de 5 à 48µm			Phosphorescent pigments Green, Turquoise, Blue, Violet (emited color) All particles sizes from 5 to 48µm	
				
Prix unitaire ht / kg : 150,00 €			Unit price / kg : 150,00€	
25-50 kg	51 -100kg	101- 250kg	251-500kg	501-1000kg
95,00	85,00	78,00	70	65,00

Pigment phosphorescent Couleur Blanc (couleur émise) Granulométrie 36-48µm		Phosphorescent pigments 36-48µm White (emited color)	
Prix unitaire ht / kg : 330,00 €		Unit price / kg : 330,00€	
25-100 kg	101- 250kg	251-500kg	501-1000kg
180,00	165,00	148,00	140,00

Pigments phosphorescents Couleur Jaune Orange Rouge (couleur émise) Granulométrie 36-48µm			Phosphorescent pigments 36-48 µm Yellow Orange Red (emited color)	
				
Prix unitaire ht / kg : 365,00 €			Unit price / kg : 365,00€	
25-100 kg	101- 250kg	251-500kg	501-1000kg	
237,00	219,00	204,00	196,00	

Pigments phosphorescents «Colorés de jour et de nuit» Granulométrie 15-35µm				Phosphorescent pigments « NEON » Range colored by day an night			
NPP-RO	NPP-YG	NPP-OY	NPP-BB	NPP-BG	NPP-VV	NPP-RV	NPP-RR
jour							day
nuit							night
Prix unitaire ht / kg : 150,00 €				Unit price / kg : 150,00€			
25-50 kg	51 -100kg	101- 250kg	251-500kg	501-1000kg			
95,00	85,00	78,00	70,00	65,00			